

1.2436

Acero al cromo ledeburítico de alta durabilidad y rendimiento de corte; baja distorsión al endurecerse.

Aplicaciones:

Herramientas de corte para espesores de chapa hasta aproximadamente 2 mm, hojas de papel, moldes de compresión de piedra, rodillos de laminación de perfiles, herramientas de embutición profunda.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C	Si	Mn	Cr	W
2.12	0.25	0.45	12.00	0.70