

1.2767

Acero para herramientas de níquel para trabajo en frío. Buena templabilidad y tenacidad. Capacidad de pulido, fotograbado y tratamiento de erosión.

Aplicaciones:

Herramientas de forja, matrices de todo tipo, formas y tamaños, herramientas de forja y prensado en caliente para acero y metal. Moldes, casquillos, perforadores, etc.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
0.45	0.25	0.35	1.35	0.25	4.05